

SCHEMA TECNICA

STUCCO POLIESTERE per metalli

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco bicomponente in pasta a base di resine poliestere insature additivate con cariche minerali inerti e particolari additivi, esente da amianto. Polimerizza e si applica a base di per l'uso. E' adatto per fori e fessure nelle carrozzerie delle automobili. L'uso per le parti in metallo puo' essere su vari tipi di superfici come: acciaio, acciaio inox, zinco trattato acciaio o galvanizzato, alluminio e relative leghe, fiberglass, plastiche dure ecc. Esposto a radiazioni IR puo' resistere fino a 90°C. Tenace, mediamente duro, molto elastico, e resiste all'usura, puo' essere carteggiato con levigatrice roto-orbitale.

- CAMPI DI IMPIEGO

In carrozzeria nel restauro e nel rinforzo di lamiere e parti metalliche corrose e fortemente usurate, oppure nelle otturazioni di fori e nella ricostruzione di parti mancanti.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- Colore Grigio chiaro
- Natura del legante Resine poliestere insature
- Peso specifico 1,83 kg/l
- Residuo secco 99 %
- Tempo di gel 5 ÷ 7 minuti
- Carteggiabilità 30 minuti ca.
- Polimerizzazione completa 2 ore

- CONFEZIONE

Cod. 1027 scatola in metallo 800 gr. + tubetto catalizzatore da 25 gr.

Cod. 1028 scatola in metallo 1350 gr. + tubetto catalizzatore da 50 gr.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che si deve prendere in considerazione. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

- MODALITÀ D'USO

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di polvere o grasso ed irruvidita mediante carteggiatura. La ruggine deve essere eliminata nel miglior modo possibile.

Per l'applicazione si deve tenere il rapporto alla temperatura ambiente ed ai tempi di essiccazione, e per l'uso si deve tenere

dosi consigliate alla temperatura	Parti in peso del catalizzatore
fino a 10°C	3 su 100
10 ÷ 20°C	2 su 100
oltre 20°C	1 su 100

Impastare accuratamente i due componenti fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Applicare lo stucco in modo da farlo aderire bene al supporto. Dopo circa 30 ÷ 40 minuti livellare con disco abrasivo oppure levigatrice roto-orbitale.

- AVVERTENZE

Se il prodotto presenta una leggera sineresi mescolarlo con un po' di solvente. E' vietato l'uso per temperature superiori a +10°C.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 12 mesi.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 05.02.2008